

Permoglaze

Beschrijving

Permoglaze is een dispersieverf op basis van vinylversetaat en vinyl acetaat voor binnen en buiten. Deze muurverf is niet vergelend, bestand tegen zwakke zuren, was- en schrobvast (klasse2).

Permoglaze vormt een blijvend flexibele verffilm, welke niet thermoplastisch is, waardoor slechts een geringe vuilaanhechting optreedt. Permoglaze is bestand tegen stoom en condens.

Toepassing / ondergrond

Permoglaze is bedoeld als afwerklaag voor binnen en buiten op wanden, muren en plafonds. De ondergrond kan zijn o.a.: droog en (niet) alkalisch beton, schuur- en pleisterwerk, baksteen, hard- en zachtboard en gipsplaten. Poederende en/of zuigende ondergronden moeten worden geïmpregneerd met Flevopol.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Type	: bindmiddel: vinylacetaat/vinylversetaat dispersie pigment: rutil titaandioxide, gecombineerd met hoogwaardige vulstoffen .
Dichtheid	: 1,41 kg/dm ³
Viscositeit	: enigszins pasteus
Glansgraad	: mat
Dekking	: goed
Hechting	: uitstekend
Elasticiteit	: zeer goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast en roller.
Voor spuiten	: water
Voor strijken	: water
Reiniging gereedschap	: direct na gebruik met water en zeep

Spuitgegevens :

	<u>Luchtspuit</u>	<u>Airless</u>
Druk	3 – 4 atm	120 – 150 atm
Opening	1,8 mm – 2 mm	0,013 – 0,018 inch
Verdunning	5 – 10%	0 – 3%

- Theoretisch rendement : bij 40 m droge laagdikte 10 m²/ltr.
- Praktisch rendement : is van vele factoren afhankelijk. Richtlijn:
- Strijken/rollen : ca. 85% v.h. theor.rendement
- Spuiten : ca. 70% v.h. theor.rendement
- Laagdikte : de gemiddelde droge laagdikte is 40 m, afhankelijk van de ondergrond/applicatie.
- Droging (40 µm dr.) : stofdroog : na ca. 30 min.
- Overschilderbaar : na ca. 1 uur
- Buitenduurzaamheid : volgens advies aangebracht gemiddeld 3 jaar.
- Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking ca. 12 maanden. Vorstvrij vervoeren en bewaren.
- Verpakking : wit: 1 - 2,5 - 5 en 10 liter
Basis blank en medium in 1, 2,5 - 5 en 10 liter

Werkwijze

- Voorbehandeling : Alle te behandelen oppervlakken dienen droog, schoon en vetvrij te zijn. Niet intact zijnde verflagen verwijderen. Poederende/zuigende ondergronden impregneren met FLEVOPOL
- Systeem I : 1e laag Permoglaze. 2e laag Permoglaz