

### Halfglanzende overgrond- en aflak voor buiten

#### Algemeen

*Belangrijkste eigenschappen*

Vochtregulerend.  
Goede weervastheid.  
Goed vullend.  
Uitstekende vloeiing.  
Hoge dekkraft.

*Toepassing*

Gemakkelijk verwerkbaar.  
Overgronden en aflakken van geveltimmerwerk.  
Overgronden en aflakken van staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.

#### Verwerkingsgegevens

*Verwerkingscondities*

Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.

*Verwerkingsmethoden*

Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.



Kwast en rolborstel.

*Verwerkingsgegevens*

Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch).  
Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand lakviltroller (poolhoogte 5 mm) en eventueel narollen met Meesterhand schuimroller (concaaf).  
Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden.



*Reiniging gereedschap*

Met terpentine of Sikkens Verdunning M600.

*Geadviseerde laagdikte per laag*

Droog: 40-50 micrometer = nat: 60-70 micrometer.

*Theoretisch rendement*

15 m<sup>2</sup>/l (gebaseerd op 70 micrometer natte laagdikte).

Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

#### Veiligheidsinformatie

*Vlampunt (DIN 53213)*

Ca. 40°C.

*Wettelijke voorschriften*

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

*Productveiligheidsblad*

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

#### Eigenschappen

*Glansgraad*

Halfglans.

*Afleveringsviscositeit*

Aanvang > 75-85 GU/60° (ISO 2813).

*Dichtheid*

Na ca. 1 maand > 60 GU/60° (ISO 2813).

*Vaste-stofgehalte*

Ca 0,7 Pa.s/23°C.

*Vluchtige organische stoffen (VOC)*

Wit: ca. 1,25 kg/dm<sup>3</sup>.

Afhankelijk van de kleur: 74-79 gew.% = 63-67 vol.%.

< 300 g/l.

*Droging bij 20°C/65% RV*

	20°C en 65% RV	5°C en 85% RV
	Rubbol EPS plus	Rubbol EPS plus
Stofdroog	1,75 h	6,75 h
Kleefvrij	2 h	7 h
Overschilderbaar	18 h	18 h

*Vloeiing*  
*Hechting*

Goed.  
Uitstekend op alkydharsgrond- en dekverven. Rubbol EPS plus hecht ook goed op gereinigde en geschuurde oude laklagen.

*Elasticiteit Erichsen*  
*Mechanische bestandheid*  
*Overschilderbaarheid*  
*Reinigbaarheid*

Na 90 h veroudering bij 23°C: > 7 mm (afhankelijk van de kleur).

De slag- en stootvastheid is goed.

Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

Rubbol EPS plus is goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

*Buitenduurzaamheid*

Goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 4-5 jaar.

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buitenschilderwerk e.d.

## Verdere informatie

*Verpakking*  
*Houdbaarheid*  
*Kleurassortiment*

Bussen van 500 ml, 1 l en 2,5 l.

In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.

Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 4041 Color Concept, de Sikkens Kleurselectiewaaier en de RAL kleurcollectie.

## Systemen

### Kwaliteit van hout

Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").

### Nieuw of kaal gemaakt houtwerk

Het houtwerk reinigen.

Naar keuze gronden met Rubbol WM 260, Rubbol WM 290 of Rubbol Primer plus.

Schuren en, indien nodig, repareren met Componex WR Fast of Componex WR en waar nodig plamuren met Kodrin Plamuur.

Licht schuren en voorlakken met Rubbol EPS plus.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol EPS plus.

### Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen

De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren.

Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer plus.

Schuren en voorlakken met bijvoorbeeld Rubbol Primer plus of Rubbol EPS plus.

Licht opschuren en aflakken met Rubbol EPS plus.

### Staalwerk

Zie voor voorbehandeling van metalen de technische documentatiebladen van de Redox primers.

### Kunststof

Na voorbehandeling volgens infoblad 1007 is kunststof af te werken met Rubbol EPS plus



## Rubbol EPS plus

00968

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).  
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.